

Kamnářská malta KAMMAL 30

Charakteristika :

Kamnářská malta KAMMAL 30 je určena pro lepení materiálů v místech s nároky na odolnost vůči vyšším teplotám. KAMMAL 30 má zpracovatelnost nastavenou na rozmezí 25-35 minut.

Možnosti použití :

- zdění (upevňování) kachlí, šamotových desek a plátů
- výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- opravy hrubších nerovností povrchu
- provádění hrubších omítek
- spojovací materiál pro vytváření prefabrikovaných bloků z kachlí, šamotových prvků apod.
- vytváření samonosných dílců

Pracovní návod :

Při práci s kamnářskou maltou se postupuje dle následujícího postupu :

- Potřebné množství malty se rozmíchává v předepsaném množství vody. Vždy se sype suchá směs do vody, ne naopak.
- Pro dosažení optimální konzistence malty lze uvažovat s poměrem mísení – na 1 kg suché malty je zapotřebí cca 250 ml pitné vody. Tento poměr je pouze orientační a je nutno jej upravovat podle účelu použití malty.
- Maltová směs se rozmíchává v čisté nádobě ručně nebo za použití ručního el. míchadla.
- Již zatuhlá malta se nesmí v žádném případě znovu používat.
- Malta lze aplikovat na suchý povrch, zbavený nečistot a prachových částic.
- Malta lze zpracovávat pouze při teplotách nad 5°C a použité nádoby a nářadí je nutno řádně omývat vodou.

