

SILATERM MODEL

Charakteristika:

Modelová kamnářská omítka, kterou můžete nanášet do vrstvy až 5cm. Její předností je tepelná odolnost 190°C. Při těchto teplotách nedochází k degradaci omítky, ani ke změně tónu bělosti.

Složení:

Minerální plnivo, sádra, vápno a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyztužený, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, mastnoty a ostatních nečistot, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý. Savé podklady je nutné předem penetrovat penetrací SILCACON (u jiných penetrací hrozí chemický zápach vlivem vyšších teplot stavby). Hmotu aplikujeme na dokonalou zaschlou penetraci.

Zpracování:

Suchou směs nasypete do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem. Nanesenou vrstvu srovnáme stahovací latí. Při počátku tuhnutí, cca po 40 minutách, stočíme povrch houbou nebo filcem, popř. zgretujeme. Místnost musí být dobře odvětraná, chráněná před mrazem a vysokými teplotami. Zpracovávejte při teplotách +5 do 25°C.

Spotřeba:

Dle podkladu cca 1,3 kg/m²

Technické údaje:

Vzhled	Bílá prášková směs
Zrnitost	0 – 0,63 mm
Množství záměsové vody	0,3l/kg (cca 7,5l/25kg)
Doba zpracovatelnosti	Cca 45 minut



Krby TURBO s.r.o., Neklanova 149/36, 128 00 Praha 2

Tel.: +420 315 623 862

www.krby-turbo.cz

Balení:

Papírové pytle s polyethylenovým nástřikem.

Skladování:

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem (max. relativní vlhkost vzduchu 75%). Při dodržení skladových podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data výroby.

Ochrana při práci:

Viz. bezpečnostní list

Likvidace odpadů:

použité papírové obaly odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Nespotřebovaný zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí.

Důležité upozornění:

Skladujte mimo dosah dětí.



Krby TURBO s.r.o., Neklanova 149/36, 128 00 Praha 2

Tel.: +420 315 623 862

www.krby-turbo.cz